



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitsuail.co.jp

MJ-321. MITASU JAPAN ATF III Class H Synthetic Blended

MITASU JAPAN ATF III Class H Synthetic Blended es un líquido sintético diseñado científicamente para Transmisiones Automáticas de última generación (clase H). Este aceite tiene alto índice de viscosidad que aumenta el período de explotación de un vehículo, previene el proceso de corrosión y minimiza la fricción de las piezas del motor de un vehículo. Asegura un suave cambio de velocidad y garantiza la protección contra el desgaste abrasivo. Supera a los requisitos de muchos fabricantes mundiales de vehículos.

APLICACIÓN

MITASU JAPAN ATF III Class H Synthetic Blended se utiliza en cajas de cambio de velocidad automáticas y algunas mecánicas, reforzadores hidráulicos y sistemas hidráulicos de vehículos, de servotransmisiones, así como de transmisiones industriales que requieren el uso de líquidos de transmisión tipo ATF.

ESPECIFICACIONES / ADMISIONES

- GM DEXRON III
- FORD MERCON
- ALLISON C-4

PRIORIDADES

- propiedades de explotación estables en todo tipo de condiciones atmosféricas
- protección perfecta contra el desgaste
- excelentes propiedades antioxidantes
- protección excelente de los bloques de fricción
- protección contra oxidación y herrumbre



Las últimas tecnologías de MITASU OIL CORPORATION, JAPAN dejan que los líquidos para cajas automáticas de cambio de velocidad fabricados por la compañía superen a los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de vehículos que incluyen pero no se limitan con los siguientes: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, HONDA, SUZUKI, SUBARU, ISUZU, DAIHATSU, FORD, GM, CHRYSLER, VW, FIAT, AUDI, RENAULT, PORCHE, MERCEDES-BENZ y otros.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Condiciones técnicas:	Metodo:	Resultado:
Densidad a 15°C	ASTM D-4052	0.853
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	194
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-45
Color	Visual	Rojo
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	175
Viscosidad cinemática a 40°C (mm ² /s)	ASTM D-445	35.7
Viscosidad cinemática a 100°C (mm ² /s)	ASTM D-445	7.3

Por causa de investigaciones científicas continuas que se realizan para la actualización del producto, la información en la descripción puede ser modificada sin aviso previo.

© 2010 Mitsuru Oil Corporation. Trademark registered in Japan.