



MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-132. MITASU JAPAN SL 20W-50

ミタス・ジャパン SL 20W-50は粘度の高いベースオイルを高度に純化して作られています。本製品は、ミタス・オイル・コーポレーション・ジャパンの効果的開発により生まれました。長期使用のガソリン・エンジンも新品も最大限保護します。

特徴

ミタス・ジャパン SL 20W-50は車が高温環境において極端なコンディションで作動する場合に合わせて作られています。高い動粘度により、本製品はシリンダー本体とピストンの間隙を満たします。本製品の性能とエコロジー特性はJASO(日本自動車技術会)規格を幅広く満たしており、API規格に適合しています。

適応規格および認可

- API SL
- JASO MA

特性

ミタス・ジャパン SL 20W-50は、以下の点を保証します。

- 高温時期での性能が安定
- オイル消費減少
- 低温の下のエンジンの順調なスタート
- 完全な抗酸化の特性
- 最大の腐食防止効果



ミタス・オイル・コーポレーション・ジャパンは独自の高度な技術により、トヨタ、レクサス、日産、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、スバル、ダイハツ、ヒュンダイ、起亜、フォード、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、フィアット、アウディ、ボルボ、ポルシェをはじめとする多くの会社の車の規格を上回るオイルを生産しています。

特性

特性	方法	結果
SAE粘度グレード	SAE J300	5W-40
密度 (15°C)	ASTM D-4052	0,865
引火点 °C	ASTM D-92	232
全塩基価 (mg KOH/g)	ASTM D-2896	10,5
流動点 °C	ASTM D-97	-39
色	ASTM D-1500	4
粘度指数	ASTM D-2270	167
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	88,12
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	14,21

今後の製品研究と開発により、ここに含まれた情報は、通知なしで変わる事があります。

© 2010 Mitsuba Oil Corporation. Trademark registered in Japan.

1L

4L

20L

200L